

	<b>Especificação de Produto Nº 138</b>	Página:	1 de 1
		Revisão:	1
		Emissão:	25/09/2023

**Número:** 138

**Descrição:** Elementos de Fixação (Prisioneiros, parafusos, barra roscada e arruela de pressão G.7-7M ASTM A194 (Revisão 2023).

**Composição Química:**

Elemento	Composição%
Carbono (C)	0,38 – 0,48
Manganês (Mn)	0,75 – 1,00
Fósforo (P)	0,035 máx
Enxofre (S)	0,04 máx
Silício (Si)	0,15 – 0,35
Cromo (Cr)	0,80 – 1,10
Molibdênio (Mo)	0,15 – 0,25

**Dimensões:** Conforme desenho ou especificação do pedido de compra.

O fabricante do elemento de fixação deve seguir as especificações dos desenhos passados pela Interválvulas.

**Documentos Exigíveis:**

- Fornecer certificado de conformidade e matéria prima utilizada na fabricação.

**CÓPIA  
CONTROLADA**

Data: 25/09/2023 Revisado por: Patrik N. - Engenharia	Data: 25/09/2023 Aprovado por: Robson A. - Engenharia	Data: 25/09/2023 Emitido por: Luis Paulo O - SGQ
--	--	---