



Especificação de Produto N° 014

Página:	1 de 2
Revisão:	10
Emissão:	17/02/2025

Número: 014

Descrição: Barras de Aço Inoxidável em ASTM A276 - AISI 316 (Revisão 2024)

Composição Química:

Elemento	Composição %
Carbono (C)	0,08 máx
Manganês (Mn)	2,00 máx
Fósforo (P)	0,045 máx
Enxofre (S)	0,030 máx
Silício (Si)	1,00 máx
Níquel (Ni)	10,00-14,00
Cromo (Cr)	16,00-18,00
Molibdênio (Mo)	2,00-3,00

Propriedades Mecânicas:

Condição A:

1. Acabamento à Quente (Hot Finished)

- Todas as Bitolas

Resistência à tração	515 MPA (mínimo)
Limite de escoamento	205 MPA (mínimo)
Alongamento	40 % (mínimo)
Extricação	50 % (mínimo)

2. Acabamento à Frio (Cold Finished)

- Bitolas até 1/2"(12,70mm)

Resistência à tração	620 MPA (mínimo)
Limite de escoamento	310 MPA (mínimo)
Alongamento	30 % (mínimo)
Extricação	40 % (mínimo)

- Bitolas acima de 1/2" (12,70mm)

Resistência à tração	515 MPA (mínimo)
Limite de escoamento	205 MPA (mínimo)
Alongamento	12 % (mínimo)
Extricação	40 % (mínimo)

**CÓPIA
CONTROLADA**

Data: 17/02/2025 Revisado por: Alessandro B. - CQ	Data: 17/02/2025 Aprovado por: Marcelo P. - Engenharia	Data: 17/02/2025 Emitido por: Luis Paulo O - SGQ
--	---	---

	Especificação de Produto N° 014	Página:	2 de 2
		Revisão:	10
		Emissão:	17/02/2025

Tratamento Térmico: Solubilizado

Dimensões: Conforme desenho

Outras Características:

- A aprovação do material será conforme procedimento de inspeção de recebimento

Documentos Exigíveis:

- Fornecer certificado de análise química, propriedades mecânicas e certificado de origem da matéria prima das barras.

**CÓPIA
CONTROLADA**