

	<b>Especificação de Produto Nº 61</b>	Página:	1 de 1
		Revisão:	7
		Emissão:	20/02/2025

**Número:** 061

**Descrição:** Prisioneiros em ASTM A193 Gr. B8 – Classe I (Revisão 2024)

#### **Composição Química:**

Elemento	Composição%
Carbono (C)	0,08 máx
Manganês (Mg)	2,00 máx
Silício (Si)	1,00 máx
Fosforo (P)	0,045 máx
Enxofre (S)	0,030 máx
Cromo (Cr)	18,00 – 20,00
Níquel	8,00 – 11,00

#### **Propriedades Mecânicas:**

Resistência a Tração	515 MPA (mínimo)
Limite a Escoamento	205 MPA (mínimo)
Alongamento	30% (mínimo)
Redução	50% (mínimo)

#### **Tratamento de Carboneto de Solução Tratada**

**Dureza HRB:** 96 HRB (máximo)

\* Diâmetro menor ≤ M20, é permitido uma dureza máxima de 100 HRB.

**Dimensões:** Conforme pedido ou desenhos disponibilizados pela Engenharia.

#### **Documentos Exigíveis:**

- Fornecedor certificado de propriedades mecânicas, análise química e tratamento térmico contendo ano de revisão da norma e letra quando aplicável e mencionar a corrida.
- Fornecer certificado de origem da matéria prima utilizada na fabricação do prisioneiro.

#### **Características Gerais de Fornecimento:**

- Os fornecedores devem atender a esta especificação de produto

**CÓPIA  
CONTROLADA**

Data: 20/02/2025 Revisado por: Alessandro B. - CQ	Data: 20/02/2025 Aprovado por: Marcelo P. - Engenharia	Data: 20/02/2025 Emitido por: Luis Paulo O. - SGQ
--	---	--