

	Especificação de Produto N° 130	Página:	1 de 1
		Revisão:	2
		Emissão:	24/02/2025

Número: 130

Descrição: Elementos de fixação (Prisioneiros, parafusos, barra roscada e arruela de pressão ASTM A194 G.16 (Revisão 2024)

Composição Química:

Elemento	Composição%
Carbono (C)	0,36 – 0,47
Manganês (Mn)	0,45 – 0,70
Fósforo (P)	0,035 máx
Enxofre (S)	0,040 máx
Silício (Si)	0,15 – 0,35
Cromo (Cr)	0,80 – 1,15
Molibdênio (Mo)	0,50 – 0,65
Vanádio (V)	0,25 – 0,35
Alumínio (Al)	0,15 máx

Dimensões: Conforme desenho.

O fabricante do elemento de fixação deve seguir as especificações dos desenhos passados pela Interválvulas.

Documentos Exigíveis:

- Fornecer certificado de conformidade e matéria prima utilizada na fabricação.

**CÓPIA
CONTROLADA**

Data: 24/02/2025 Revisado por: Alessandro B. - CQ	Data: 24/02/2025 Aprovado por: Marcelo P. - Engenharia	Data: 24/02/2025 Emitido por: Luis Paulo O - SGQ
--	---	---