



Especificação de Produto Nº 053

Página:	1 de 1
Revisão:	3
Emissão:	04/11/2022

Número: 053

Descrição: Fundidos em ASTM A395 Gr. 65-45-15 (Revisão 2022)

Composição Química:

Elemento	Composição%
Carbono (C)	3,00 min
Silício (Si)	2,50 máx
Fosforo (P)	0,08 máx

Propriedades Mecânicas:

Resistência a Tração	450 MPA (mínimo)
Limite a Escoamento	310 MPA (mínimo)
Alongamento	15% (mínimo)

Tratamento Térmico: Bruto de Fusão

Dimensões: Conforme desenhos disponibilizados pela Engenharia.

Documentos Exigíveis:

- Fornecedor certificado de propriedades mecânicas, análise química e tratamento térmico contendo ano de revisão da norma, letra quando aplicável e mencionar a corrida.

Características Gerais de Fornecimento:

- Os fornecedores deverão manter um por período de 12 meses dois corpos de prova, com a identificação por corrida de fundição para verificação da análise química, resistência mecânica e ensaios aplicáveis para corpo, tampa, obturador e anéis.

**CÓPIA
CONTROLADA**

Data: 04/11/2022 Revisado por: Robson A. – Engenharia	Data: 04/11/2022 Aprovado por: Eduardo R - Engenharia	Data: 04/11/2022 Emitido por: Luis Paulo O. - SGQ
--	--	--